





Sigillante Siliconico Neutro Alkoxy Antimuffa

Il Sigillante Siliconico **GHSIL 997** è un sigillante monocomponente a basso modulo ed a polimerizzazione neutra alcossilica, appositamente sviluppato per sigillature perimetrali a protezione dagli agenti atmosferici, in applicazioni su finestre in PVC, legno ed alluminio, per giunti di dilatazione, ecc. Resistente a muffe e funghi.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 997** garantisce un'adesione di lunga durata su numerosi substrati come: vetro, vetro rivestito od anodizzato, alluminio verniciato, acciaio, acciaio inox, PVC, cemento, metalli, lamiera, policarbonato, ed altri substrati porosi o non porosi anche senza primer.

## **CARATTERISTICHE**

- Sistema a polimerizzazione neutra Alkoxy
- Basso modulo, alta elasticità
- Buona adesione anche senza primer su numerosi substrati
- Non corrosivo per metalli
- Facilità di applicazione e lavorabilità
- Antimuffa, contiene fungicida
- Inodore
- Conforme alla norma ISO 11600-F&G-25LM
- Resistente all'ozono, alle radiazioni ultraviolette e alle temperature estreme
- CE All.III (UE) Nr. 305/2011



## PROPRIETA' TIPICHE

Proprietà	Unità	Valore
Temperatura di applicazione	°C	da + 5 a + 40
Temperatura di esercizio	°C	da - 40 a + 150
Peso specifico	g/ml	1,02/1,03
Estrusione	g/min	300
Tempo di pelle (23°C / 50% u.r.)	min.	25
Velocità di polimerizzazione	mm/gg	3,0
Giunto vulcanizzato dopo 4 settimane (23°C / 50% u.r.)		
Forza tensile	ISO 8339	0,70 N/mm²
Allungamento a rottura	ISO 8339	300%
Modulo E 100%	ISO 8339	$0.37 \text{ N/mm}^2$
Durezza Shore A	ISO 868	24
Capacità di movimento del giunto	ISO 11600	$\pm 25\%$
Resistenza allo strappo	ISO 34 Metodo C	4,5 N/mm <sup>2</sup>

## SPECIFICHE TECNICHE E STANDARD

ISO 11600 F 25 LM ISO 11600 G 25 LM

Conforme alla norma EMICODE EC-1 PLUS

## **Declaration of Performance CE**

Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr.305/2011

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S



### MODALITA' D'USO

## Preparazione della superficie

Le superfici da sigillare devono essere pulite asciutte e prive di grasso e polvere. Superfici non porose come quelle in alluminio, vetro, ecc, dovrebbero essere pulite con un pulitore. Superfici porose quali mattone, malta, ecc, devono essere pulite utilizzando una spazzola in ferro o attrezzi simili. L'uso di un primer è consigliato per ottenere un'adesione migliore e di lunga durata sulle superfici porose, o se si prevede che tali superfici possano essere saltuariamente immerse in acqua. Altrimenti l'uso di primer non è generalmente richiesto. Tuttavia particolari superfici potrebbero richiederne l'utilizzo per garantire un'adesione migliore.



## Modalità di applicazione

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 997** è pronto all'uso. Dopo aver preparato e mascherato il giunto, il sigillante dovrebbe essere estruso e lisciato entro 5-10 minuti, usando una spatola impregnata con acqua e sapone o olio siliconico.

Dopo la lisciatura la mascheratura dovrebbe essere rimossa.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 997** polimerizza a contatto con l'umidità atmosferica.

Il materiale non polimerizzato può essere rimosso con un solvente. Nel caso il materiale abbia raggiunto la polimerizzazione, può essere rimosso per abrasione.

#### **DISEGNO DEL GIUNTO**

La larghezza del giunto deve essere progettata in modo da favorire la capacità di movimento del sigillante. Generalmente, la larghezza minima del giunto deve essere di 6 mm. Per giunti compresi fra 6-12 mm. di larghezza, è necessaria una profondità di sigillatura di 6 mm.

Per giunti la cui larghezza supera i 12 mm, si deve considerare un rapporto fra larghezza e profondità di sigillatura di 2:1, fino ad una profondità massima di 12 mm.

Nei casi in cui sia necessario usare giunti concavi, si consiglia un minimo di 6 mm. di sigillante per ogni substrato. Si consiglia un fondogiunto poiché questi materiali forniscono una contropressione ed evitano l'adesione su tre lati che limiterebbe la capacità di movimento.

## **DURATA UTILE E CONSERVAZIONE A MAGAZZINO**

Se conservato nei suoi contenitori originali sigillati ad una temperatura massima di 30°C, il prodotto ha una durata di 18 mesi dalla data di produzione.

#### **CONFEZIONE**

Il prodotto **GHSIL 997** è disponibile nei seguenti confezionamenti: Cartucce da 310 ml. Sacchetti da 400 ml. e 600 ml. Fustini da 20 litri (su richiesta)

## **COLORI DISPONIBILI**

Trasparente Alluminio Antracite



#### **LIMITAZIONI**

Non utilizzare il Sigillante Siliconico **GEISIL 997** in giunti completamente racchiusi poiché il sigillante necessita del contatto con l'umidità atmosferica per polimerizzare. È possibile che si verifichino delle sbavature su substrati porosi quali calcestruzzo, marmo, granito e altre pietre naturali. Su tali superfici è necessario eseguire prove specifiche.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 997** utilizza un sistema di polimerizzazione a titanio che, specialmente nelle situazioni di non avvenuta polimerizzazione, può essere soggetto ad ingiallimento se a contatto con forti ossidanti o forti esposizioni ai raggi UV. Si suggerisce di lasciar polimerizzare completamente il sigillante prima di essere esposto alle suddette condizioni.

Il Sigillante Siliconico **GEISIL 997** non deve essere utilizzato per sigillature di tipo strutturale e di vetrate isolanti e non è adatto per applicazioni a contatto con sostanze alimentari.

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni riportate nel seguente documento vengono fornite in buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica.

L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità della Edilsigill Srl, si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. Edilsigill Srl non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad un uso specifico o alla sua commerciabilità.

